

# MINERAL-H

DURCISSEUR-MINÉRALISATEUR-HYDROFUGE

Code 4231G — 05/06/2023



**MINERAL-H** permet de redonner au support ses propriétés mécaniques originelles, sans en modifier la perméabilité au gaz. La réaction du DMH avec le gaz carbonique de l'air provoque la formation d'un gel de silice puis de silice, consolidant le matériau et bouchant définitivement les capillaires, responsables des remontées d'humidités.

## MODE D'EMPLOI :

### Traitement de l'humidité ascensionnelle par injection :

Stoppe les remontées d'humidité par capillarité du sol. Si le mur dépasse 40 cm d'épaisseur, travailler des 2 cotés. Le diamètre du trou sera égal à celui de la pipe d'injection. Il se fera dans les joints si le matériau est trop dur, donc peu poreux. Dépoussiérer les trous. Injecter sous pression (2 à 10 bars) ou par gravité jusqu'à saturation du matériau. La consommation varie énormément selon la porosité du support (5 L par mètre linéaire pour un mur de 20 cm d'épaisseur environ). Reboucher les trous après 24 heures. Enfin, pulvériser **MINERAL-H** sur toute la surface traitée à raison de 5m<sup>2</sup> / L en 2 couches. Le traitement forme une barrière étanche en quelques jours ou quelques semaines selon l'épaisseur et la nature de la maçonnerie. Une barbe blanche (sodium), caractéristique de l'assèchement, va apparaître. Brosser régulièrement ces efflorescences jusqu'à l'assèchement complet du mur. L'assèchement complet du mur est obtenu entre 6 et 12 mois (en moyenne 1 mois pour 5 cm d'épaisseur). Les travaux de finition pourront être entrepris à la suite de cela.

### Traitement de l'humidité ascensionnelle par pulvérisation avant travaux :

Sur support friable et poreux (effet minéralisateur) ou pour stopper l'humidité en surface. Appliquer au pulvérisateur en plusieurs couches jusqu'à refus du support (4 heures entre chaque couche). La cristallisation sera obtenue totalement après 3 à 6 mois. L'application d'un enduit se fera immédiatement après la dernière couche en utilisant une colle d'accrochage du type ACCRO ATRASO. Il est recommandé d'ajouter un hydrofugeant de masse à l'enduit.

### Traitement de surface anti-poussière :

Humidifier au préalable les supports. Diluer **MINERAL-H** 1L + 1L d'eau. Pulvériser sans excès sur la surface à traiter à raison de 5m<sup>2</sup>/L en 2 couches. Mise en service à partir de 48 heures.

## AVANTAGES

- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Augmente les caractéristiques mécaniques.
- Efficacité et durabilité dans le temps.
- Ralentie très fortement l'apparition des mousses, moisissures et bactéries.
- Assaini et assèche efficacement les supports.
- Ne contient pas de solvant.
- Résiste au agent chimique (acide, chlore, alcalin, etc.)

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Traitement contre le salpêtre et les remontées capillaires.
- Durcisseur de fond.
- Consolidant minéralisateur des matériaux minéraux et pulvérulents (bétons, mortiers, briques, pierres, plâtres, stuc, enduits, béton cellulaire).

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).



Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

[www.dorthz-production.com](http://www.dorthz-production.com)

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

**LIGAND**  
LES ESSENTIELS BY EDP



Certifié par  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.